

GRYS SKALENIOWO-KWARCOWY GS.05T/ 01

Produkcja grysów skaleniowo-kwarcowych jest oparta na własnym surowcu.

Grysy skaleniowo-kwarcowe dostarczamy m. in. dla:

- przemysł płytek ceramicznych: do produkcji masy i szkliwa,
- przemysł wyrobów sanitarnych: do produkcji masy i szkliwa,
- przemysł porcelany elektrotechnicznej.

PARAMETRY TECHNICZNE WYROBU

Parametry chemiczne wyrobu, % wag.

SiO ₂	max.	79,00
Al ₂ O ₃	min.	12,50
Na ₂ O+K ₂ O		
	min.	6,50
Fe ₂ O ₃		0,55-0,65
TiO ₂	max.	0,10
MgO	max.	0,50
CaO	max.	0,50
Straty prażenia	max.	1,00

Granulacja, % wag.

Dopuszczalna pozostałość na sicie kontrolnym 5mm	max.	10,00
--	------	-------

Wilgotność, % wag.

Dopuszczalna wilgotność	max.	5,00
-------------------------	------	------

Skład mineralogiczny, % wag. (informacja poglądowa)

Skaleń potasowy	33,90
Skaleń sodowy	24,60
Kwarc	37,40
Muskowit, Biotyt, Chloryt	4,10

ODBIÓR WYROBU

LUZEM

1. Całowagonowy z bocznicą własnej SKSM Sp. z o.o.
2. Samochodami Odbiorcy.

INFORMACJE OGÓLNE

Jeśli chcieliby Państwo zasięgnąć dokładniejszych informacji na temat naszego wyrobu służymy wiedzą i doświadczeniem z zakresu jego zastosowania.