



KARTA KATALOGOWA GRYSU SKALENIOWEGO GS.05.D/01

Produkcja grysów skaleniowo-kwarcowych jest oparta na własnym surowcu.

Grysy skaleniowo-kwarcowe dostarczamy m. in. dla:

- przemysł płytek ceramicznych: do produkcji masy i szkliwa,
- przemysł wyrobów sanitarnych: do produkcji masy i szkliwa,

przemysł porcelany elektrotechnicznej.

PARAMETRY CHEMICZNE

Skład chemiczny		
SiO ₂	max	78,00 %
Al ₂ O ₃	min	12,50 %
Na ₂ O+K ₂ O		7,50-9,0%
Fe ₂ O ₃	max.	0,50 %
TiO ₂	max	0,05 %
MgO	max	0,50 %
CaO	max	0,50 %
Straty prażenia %		1,00

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Granulacja	
Dopuszczalna pozostałość na sicie kontrolnym 5mm	10%
Wilgotność	
Dopuszczalna wilgotność	max. 5%
Skład mineralogiczny	
Skaleń potasowy	33,9 %
Skaleń sodowy	24,6 %
Kwarc	37,4 %
Muskowit, Biotyt, Chloryt	4,1 %

Sposób odbioru

LUZEM

1. Całowagonowy z bocznicą własnej SKSM Sp. z o.o.
2. Samochodami Odbiorcy.

Informacje ogólne

Jeśli chcieliby Państwo zasięgnąć dokładniejszych informacji na temat naszego wyrobu służymy wiedzą i doświadczeniem z zakresu jego zastosowania.