



**Strzeblowskie Kopalnie Surowców  
Mineralnych Sp. z o.o.**  
**Ul. Torowa 1,**  
**55-050 Sobótka**  
Te. +48 (071) 316 42 12 fax.+48 (071)316042 24

## KARTA KATALOGOWA MĄCZKI KWARCOWEJ MK.100/001

MK.100/001 jest produkowany z naturalnego piasku kwarcowego przez wolne od zanieczyszczenia żelazem mielenie i klasyfikację powietrzną.

### PARAMETRY CHEMICZNE

Parametry deklarowane, % wag.


<b>SiO<sub>2</sub></b>	min. 99,0
<b>Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub></b>	max. 0,50
<b>Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub></b>	max. 0,05
<b>TiO<sub>2</sub></b>	max.0,04

### Granulacja wyrobu

Dopuszczalna pozostałość na sicie kontrolnym 100,0 μm	20	% wag.
---	----	--------

## Rozkład ziarnowy, % obj. wykonany na Mastersizer 2000

	Wielkość ziarna, $\mu\text{m}$															
	0,01	0,50	1,0	5,0	10,0	20,0	30,0	40,0	45,0	56,0	63,0	71,0	100	200	300	400
MIN	100,00	100,00	99,64	84,62	66,34	43,96	31,06	22,57	19,36	13,92	11,32	8,97	3,17	0	0	0
MAX	100,00	100,00	100,00	93,96	87,16	76,44	67,30	59,19	55,41	47,70	43,2	38,44	24,6	6,29	2,26	1,51
POMIAR	100	100	100	90,7	80,38	65,09	52,89	42,61	38,11	29,56	24,99	20,51	9,50	0,02	0,00	0,00



**d(0.1): 5,299  $\mu\text{m}$**

**d(0.5): 32,643  $\mu\text{m}$**

**d(0.9): 98,191  $\mu\text{m}$**

### Sposób odbioru

Wyrób pakowany jest w worki papierowe o masie 25 +/- 1 kg lub opakowania typu Big-bag o masie od 650 – 1000 kg.

### Informacje ogólne

MK.100/001 jest wyrobem wyprodukowanym z surowców naturalnych. Przedstawione dane są wartościami przybliżonymi. Należy uwzględnić pewne odchylenia parametrów wyrobu wynikające ze zmienności surowca naturalnego.

Parametry wyrażone zakresami są parametrami deklarowanymi.

Jeśli chcieliby Państwo zasięgnąć dokładniejszych informacji na temat naszego wyrobu służymy informacją i doświadczeniem z zakresu jego zastosowania.