



**Strzeblowskie Kopalnie Surowców
Mineralnych Sp. z o.o.**
Ul. Torowa 1,
55-050 Sobótka
Te. +48 (071) 316 42 12 fax.+48 (071)316042 24

KARTA KATALOGOWA MĄCZKI KWARCOWEJ MK.075/001

MK.075/001 jest produkowany z naturalnego piasku kwarcowego przez wolne od zanieczyszczenia żelazem mielenie i klasyfikację powietrzną.

PARAMETRY CHEMICZNE

Parametry deklarowane, % wag.


SiO₂	min. 99,0
Al₂O₃	max. 0,50
Fe₂O₃	max. 0,05
TiO₂	max.0,05

Granulacja wyrobu

Dopuszczalna pozostałość na sicie kontrolnym 71,0 μm 10 % wag.

Rozkład ziarnowy, % obj. wykonany na Mastersizer 2000

	Wielkość ziarna, μm															
	0,01	0,50	1,0	5,0	10,0	20,0	30,0	40,0	45,0	56,0	63,0	71,0	100	200	300	400
MIN	100	99,98	98,26	77,33	54,34	32,86	22,84	16,6	14,25	9,38	6,95	4,88	0,02	0	0	0
MAX	100	100	100	99,92	87,85	79,73	68,79	55,95	49,57	36,81	29,88	23,18	12,97	3,29	1,35	0,85
POMIAR	100	100	100	88,67	76,97	60,35	47,14	36,26	31,63	23,15	18,82	14,73	5,52	0	0	0



d(0.1): 4,533 μm

d(0.5): 27,668 μm

d(0.9): 83,052 μm

Sposób odbioru

Wyrób pakowany jest w worki papierowe o masie 25 +/- 1 kg, opakowania typu Big-bag o masie od 650 – 1000 kg lub luzem.

Informacje ogólne

MK.075/001 jest wyrobem wyprodukowanym z surowców naturalnych. Przedstawione dane są wartościami przybliżonymi. Należy uwzględnić pewne odchylenia parametrów wyrobu wynikające ze zmienności surowca naturalnego.

Parametry wyrażone zakresami są parametrami deklarowanymi.

Jeśli chcieliby Państwo zasięgnąć dokładniejszych informacji na temat naszego wyrobu służymy informacją i doświadczeniem z zakresu jego zastosowania.