



## KARTA KATALOGOWA MĄCZKI SKALENIOWO-KWARCOWEJ MS.500T/01

MS.500T/01 jest produkowany z własnego surowca przez wolne od zanieczyszczenia żelazem mielenie i klasyfikację powietrzną.

### PARAMETRY CHEMICZNE [% wag.]

SiO <sub>2</sub>	74,00 - 78,00
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	12,5 - 14,00
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0,65 +/- 0,15
TiO <sub>2</sub>	max.0,05
K <sub>2</sub> O + Na <sub>2</sub> O	7,00 – 8,50
MgO	max.0,50
CaO	max.0,50
Straty prażenia	max. 1,00

### Granulacja wyrobu

Dopuszczalna pozostałość na sicie kontrolnym 0,80 mm	0,0 % wag.
0,5mm	15,0 % wag.
Dopuszczalne podziarno na sicie kontrolnym 0,1 mm	10,0 % wag.

### Sposób odbioru

Wyrób można odbierać luzem lub w opakowaniach typu Big-bag o masie od 650 – 1000 kg.

### Informacje ogólne

MS.500T/01 jest wyrobem wyprodukowanym z surowców naturalnych. Należy uwzględnić pewne odchylenia parametrów wyrobu wynikające ze zmienności surowca naturalnego.

Parametry wyrażone zakresami są parametrami deklarowanymi.

Jeśli chcieliby Państwo zasięgnąć dokładniejszych informacji na temat naszego wyrobu służymy informacją i doświadczeniem z zakresu jego zastosowania.